



Испытания Rox Box

Сравнение: базовая модель и ПРОфессионал



Вид испытания: стойкость к удару при свободном падении на дно, Н=1м, ящик с грузом




Вид контейнера	8	16	36	35	50	70	120
Рох Вох Базовая модель	Выдерживает с грузом до 8,5 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг
Рох Вох ПРОфессионал	Выдерживает с грузом до 15кг	Выдерживает с грузом до 35 кг	Выдерживает с грузом до 45 кг	Выдерживает с грузом до 35 кг	Выдерживает с грузом до 40 кг	Выдерживает с грузом до 30 кг	Выдерживает с грузом до 30 кг

Испытания проводились сертифицированной лабораторией Полимертест.

Протокол испытаний №1-ВО-085-21 от 03.11.2021

Протокол испытаний №1-ВО-050-21 от 03.11.2021

Сбрасывание по 10 образцов на дно с высоты 1 метр, с грузом.



Вид испытания: стойкость к удару при свободном падении на ребро 45гр, Н=1м, ящик с грузом



Вид контейнера	8	16	36	35	50	70	120
Rox Vox Базовая модель	Выдерживает с грузом до 8,5 кг	Выдерживает с грузом до 16 кг	Выдерживает с грузом до 20 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг
Rox Vox ПРОфессионал	Трещины при падении с грузом от 12 кг	Выдерживает с грузом до 25 кг	Выдерживает с грузом до 80 кг	Трещины при падении с грузом от 30 кг	Выдерживает с грузом до 30 кг	Выдерживает с грузом до 30 кг	Выдерживает с грузом до 30 кг

Испытания проводились сертифицированной лабораторией Полимертест.

Протокол испытаний №1-BO-085-21 от 03.11.2021

Протокол испытаний №1-BO-050-21 от 03.11.2021

Протокол испытаний №1-BO-020-22 от 07.06.2022

Сбрасывание по 10 образцов на ребро с высоты 1 метр с грузом.

